


### Sciages chêne

Divers usages en planches, poteaux, poutres, etc



### Caractéristiques

Bois de pays de qualité Charpente (nœuds sains tolérés).  
Possibilité bois triés sans aubier Classe IV naturelle.  
Léger flache toléré.  
Autres qualités sur demande.

### Dimensions

Bois sciés 4 faces sur mesure toutes sections possibles  
De 18 mm à 400 mm d'épaisseur.  
De 1 m à 11 mètres de longueur.

### Travail

Bois brut de sciage, non séché, non raboté.  
Possibilité de rabotage, reprise en menuiserie sur plan.  
Possibilité de pointe.

### Traitement

Sans traitement chimique, ni séchoir.

### Qualité

Bois naturellement durable sauf aubier.

### Durée de vie

Environ 15-20 ans au contact de la terre.  
Très variable selon les sections et les conditions  
environnementales.

### Origine

Récolté et transformé en France